

## webersys dry GOLD



- Membraan uit polypropyleen : betere thermische weerstand, betere hechting van tegellijmen
- Flexibel : scheuroverbruggend
- Dunner membraan : soepelder en gemakkelijker te verwerken
- Milieuvriendelijk : 100% recycleerbaar



Flexibel en dun waterdichtingsmembraan en dampscherm onder tegels

### GEBRUIK

- beschermen tegen waterinfiltraties van muren en vloeren in vochtige lokalen (sanitair, badkamers, douches, keukens van gebouwen met gemeenschappelijk gebruik) en in zeer vochtige lokalen (balneotherapiecentra, aquapretparken, wellness, industriële keukens, ...)
- te gebruiken als dampscherm op plaatsen met een hoog waterdampgehalte (bvb. sauna's)

### TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- droge, effen, zuivere, stevige, stabiele, gezonde, scheurvrije en cohesieve ondergronden

### GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik webersys dry GOLD niet :
  - buiten
  - om de waterdichting van gevels, zwembaden of waterreservoirs, balkons, terrassen, dakterrassen te verzekeren
  - op onstabiele ondergronden
  - op bitumineuze membranen of ondergronden op basis van bitumen
  - in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk

N.B. : het maximum formaat van de tegels wordt bepaald door de tabellen van de technische nota's van de gebruikte tegellijmen

### VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- wachttijd vóór het plaatsen van de tegels :
  - toepassing op muren : onmiddellijk
  - toepassing op vloeren :  $\pm 12$  uren (wachten tot de uitharding van de tegelijm onder het waterdichtingsmembraan)
- deze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

### PRESTATIES

- waterdampweerstand (Sd) : 60 m
- waterdoorlaatbaarheid : geen
- brandklasse : B2
- temperatuurweerstand : van -30°C tot +90°C
- EMIKODE klasse (VOS) : EC 1 PLUS

### VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen steeds droog, effen, zuiver, stevig, stabiel, gezond, scheurvrij en cohesief te zijn
- ontstof door stofzuigen
- verwijder sporen van onderhoudsproducten, vet, oliën en cementmelk. Spoel en laat drogen
- verwijder afbladerende verf
- vul eventuele gaten of belangrijke oneffenheden, tenminste 48 uren vóór het verlijmen, met een vloermortel uit het gamma weberniv op of vlak uit. Plaatselijk uitvlakken tot 10 mm kan met de gebruikte kleefmortel uitgevoerd worden
- schroef houten vloerplanken op de draagstructuur vast om elke beweging te vermijden. Vlak oneffenheden op houten ondergronden met weberniv flex uit, na het aanbrengen van de grondlaag weberprim bond mono

- controleer de hechting van de bestaande bekleding. Verwijder of vervang holklinkende of zwak hechtende delen. Of, herstel de ondergrond met een aangepast product of vul op
- schuur bestaande geglazuurde tegels met grove korrel
- breng vóór het plaatsen van webersys dry GOLD, afhankelijk van het type ondergrond en van de gebruikte kleefmortel en indien nodig, de grondlaag weberprim tac of weberprim bond mono met de rol op de ondergrond aan (raadpleeg de productfiche van de gebruikte tegellijm). Laat de grondlaag drogen

### **TOEPASSINGSVOORWAARDEN**

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon of op warme ondergronden
- breng niet aan op vloerverwarming in werking (schakel de verwarming 48 uren voordien uit)
- de ondergrond dient volledig droog, en vrij van opstijgend vocht te zijn

### **AANBRENGEN**

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]

### **AANBEVELINGEN**

- behandel de uitzet- en verdelingsvoegen met de waterdichtingsband webersys flex band (zie “Behandelen van de uitzetvoegen”) en herneem ze ter hoogte van het tegelwerk
- raadpleeg vooraf de technische fiches van de gebruikte producten in combinatie met het systeem
- let erop het waterdichtingsmembraan webersys dry GOLD na het aanbrengen niet te beschadigen of te perforeren. Bescherm het membraan in doorgangs- en stockagezones met planken
- voorzie in vochtige lokalen altijd een helling van minimum 1,5% (1,5 cm/m)
- gebruik webersys dry GOLD, als zijnde een volledig waterdichtingssysteem, STEEDS met de producten behorend tot het systeem webersys dry GOLD
- beperk bij gebruik van webercol TB de zetdikte tot 10 mm

### **VERPAKKINGEN**

- rol van 30 m (volledige gefilmeerde pallet van 35 rollen)

### **KLEUR**

- geel

### **VERBRUIK**

- 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

### **GEREEDSCHAP**

- truweel, getande spaan, traagdraaiende elektrische menger, schaar

### **BEWARING**

- onbeperkt