


webercel easy



- Gietklaar: dient niet gemengd te worden
- Snelle afbinding, ook bij lage temperaturen



webercel easy is een gietklare verankeringsmortel. Ideaal voor het snel vastzetten van palen, tuinaccessoires, signalisatieborden, ... Ook bij lage temperaturen kan je rekenen op een snelle afbinding!

GEBRUIK

voor het snel vastzetten van oa:

palen
tuinaccessoires
signalisatieborden

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

ondergronden in aarde en harde ondergronden

GEBRUIKSLIMIETEN

gebruik webercel easy is niet voor:

- het verankeren van: industriële uitrustingen, zware werktuigen, stroomgeneratoren
- het verankeren van constructieve en structurele wapeningen

GEBRUIKSVOORZORGEN

leef de voorzorg maatregelen op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

wachttijd vóór het aanaarden : ongeveer 10 minuten

einde van de afbinding : ongeveer 15 minuten

licht belastbaar : na ± 30 minuten

volledig belastbaar : na 24 uren

opbouw : per 20 cm *deze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid*

PRESTATIES

uitlevering : 520 l/ton

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

graaf een put van de gewenste grootte : zie onderstaande tabel

verbruiksgegevens :

- voor ronde palen met diameter van 10 cm

diame

- voor vierkante palen met doorsnede van 10 cm

diameer put 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm diepte 30 cm

	6,5 kg	16,0 kg	27,5 kg	42,0 kg diepte 45 cm
	10,0 kg	24,0 kg	41,0 kg	63,0 kg diepte 60 cm
	13,0 kg	32,0 kg	55,0 kg	84,0 kg diepte 75 cm
	16,5 kg	40,0 kg	68,5 kg	105,0 kg

ter put 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm diepte 30 cm

	7,5 kg	17,0 kg	29,0 kg	43,0 kg diepte 45 cm
	11,5 kg	25,5 kg	43,5 kg	64,5 kg diepte 60 cm
	15,0 kg	34,0 kg	58,0 kg	86,0 kg diepte 75 cm
	19,0 kg	42,5 kg	72,5 kg	107,5 kg

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

gebruikstemperatuur: van + 5 ° C tot + 30 ° C

breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden

AANBRENGEN

Mengen

vul de put voor de helft met zuiver water

strooi webercel easy langzaam en gelijkmatig in het water rondom het te verankeren deel totdat het gat gevuld is en het droge poeder geen water meer opneemt

Uitvoeren

plaats het te verankeren deel vóór of direct na het gieten van de droge mortel

werk het oppervlak van de specie, indien gewenst, glad af

Nabehandelen

dek het oppervlak met een deel van de verwijderde aarde af

AANBEVELINGEN

bescherm het betonoppervlak tegen kans op bevriezing

reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden

VERPAKKINGEN

zak van 25 kg

KLEUR

• grijs

VERBRUIK

afhankelijk van diameter geboorde gat (zie «'Voorbereiden van de ondergronden»)

GEREEDSCHAP

geen gereedschap nodig

BEWARING

12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht